

## 不干胶产品技术指标

代号	S2HG4
名称	SF507热敏纸/高粘永久胶/蓝格
面材	SF507热敏纸
胶水	高粘永久性丙烯酸胶
底材	60g/m <sup>2</sup> 蓝色格拉辛纸

技术指标		单位
------	--	----

### 面材

定量	75±10%	g/m <sup>2</sup>
厚度	80±10%	μm
白度	≥80	%
显色光密度	≥1.20	—
防水	≥80	%
防油	≥80	%
防酒精	≥60	%

面材表面有良好的抗水、抗油及抗酒精的热敏保护涂层，防水、防油、防酒精，具有良好的热头寿命可达100公里，不含双酚A，适用于工业条码、物流标签等。

### 胶粘剂

初粘力	≥14或纸撕裂状态	N
90°剥离力(20min)	≥7或纸撕裂状态	N/25mm
最低标贴温度		10℃
使用温度		-20℃—+70℃

本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。此胶粘剂符合食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

### 底材

克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>
厚度	53±10%	um
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m

### 印刷及加工

可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性，应避免超过50℃的加工环境。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。用于柔性版印刷时，推荐使用UV或水对油墨先行测试。

### 储存及保存

应避免长期暴露在50℃以上环境中或阳光直接照射的情况保存。  
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为9个月。超过有效期的产品，经检验合格

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

<b>方法</b>
GB/T 451.2-2002
GB/T 451.3-2003
GB/T 7974-2002
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
敏感图像保存性能。配合打印
FTM9, ss
FTM2, ss
符合FDA第175.105项，可用于
GB/T 451.2-2002
GB/T 451.3-2003
GB/T 12914-1991
水性油墨及光油。印刷前建议
各仍可使用。

担保。

