

不干胶产品技术指标

| | | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------|
| 代号 | S4377 | | |
| 名称 | CZ908热敏纸/通用型热熔胶/白格 | | |
| 面材 | CZ908热敏纸 | | |
| 胶水 | 通用型热熔胶 | | |
| 底材 | 60g/m ² 白色格拉辛纸 | | |
| 技术指标 | | 单位 | 方法 |
| 面材 | | | |
| 定量 | 72±10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度 | 73±10% | μm | GB/T 451.3-2003 |
| 白度 | ≥80 | % | GB/T 7974-2002 |
| 显色光密度 | ≥1.0 | | GB/T 28210-2011 |
| 本产品采用有热敏涂层的平滑亮白纸，具有良好的耐湿摩擦性及耐水性，商超条码标签专用 | | | |
| 胶粘剂 | | | |
| 初粘力 | ≥12 | N | FTM9, ss |
| 90°剥离力(20min) | ≥6或纸撕裂状态 | N/25mm | FTM2, ss |
| 最低标贴温度 | 10℃ | | |
| 使用温度 | -5℃~50℃ | | |
| 本产品采用通用型热熔胶，初始粘度和最终粘性均较高，商超条码标签专用。不适合在PVC表面上应用。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。 | | | |
| 底材 | | | |
| 克重 | 60±10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度 | 53±10% | um | GB/T 451.3-2003 |
| 纵向抗张强度 | ≥5.0 | kN/m | GB/T 12914-1991 |
| 印刷及加工 | | | |
| 可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性，应避免超过50℃的加工环境。运输加工过程注意减少材料摩擦与碰撞，以避免出现外圈或局部蹭黑现象发生。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。用于柔性版印刷时，推荐使用UV或水性油墨及光油。印刷前建议对油墨先行测试。 | | | |
| 储存及保存 | | | |
| 应避免长期暴露在50℃以上环境中或阳光直接照射的情况保存。在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为9个月。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。 | | | |

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

 网址：<http://www.guanhao.com>

 E-mail：guanhao@guanhao.com
