

## 不干胶产品技术指标

代号	S6770		
名称	热转印纸/高粘永久胶/白格		
面材	75g/m <sup>2</sup> 热转印纸		
胶水	高粘永久性丙烯酸胶		
底材	60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	75±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	78±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥90	%	GB/T 7974-2002
面材表面经涂层处理,平滑细腻,具有较好的油墨吸收特性,在热转移打印上有较好的表现,不易蹭脏,与金属物件摩擦时,会有黑色印痕。适用于仓储、物流、货架标签等。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥14或纸撕裂	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥7或纸撕裂	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-20℃~+80℃		
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂,在诸多包装材料上均有优异的表现性能。此胶粘剂符合FDA第175.105项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
可用于大多数传统印刷方式进行印刷。应注意控制油墨的粘度,避免过粘的油墨造成涂层的脱落。标签上需要进行打印的区域,预印时请勿印刷或上光。优异的纸张加工性能,适合轮转及平式的加工方式。应避免复卷张力过大,导致标签溢胶。			
<b>储存及保存</b>			
应避免长期暴露在50℃以上环境中或阳光直接照射的情况保存。在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下,有效期为1年。超过有效期的产品,经检验合格仍可使用。			

**特别说明:**

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同,在使用之前请测试,避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准,冠豪公司保留最终解释权。

地址:浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编:314200

电话:0573-85701995

网址: <http://www.guanhao.com>

E-mail: [guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

