

不干胶产品技术指标

代号	L6671		
名称	70g/m ² 优质高白激光打印纸/通用永久胶/80g/m ² 白色CCK		
面材	70g/m ² 优质高白激光打印纸		
胶水	通用永久性丙烯酸胶		
底材	80g/m ² 白色CCK底纸		
技术指标		单位	方法
面材			
定量	70±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	85±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥95	%	GB/T 7974-2002
本产品采用优质激光打印纸，适用于作书写、激光打印等。			
胶粘剂			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	-5℃		
使用温度	-20℃—+100℃		
本产品采用为A4纸设计的通用永久性丙烯酸类胶粘剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的模切和排废性能，能经受激光打印机的高温而不溢胶。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
底材			
克重	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	80±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.4	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
本产品专为激光打印设计，材料平整度较好，面材具有良好的吸墨性，CCK厚底纸具有良好的模切性能，推荐用于单张纸的彩色印刷及喷墨打印，同时也适合制作各种低光泽度标签，标价标签和电脑打印标签等。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

