

不干胶产品技术指标

代号	A6HG3		
名称	80g/m ² 铜版纸/高粘永久胶/白格		
面材	80g/m ² 铜版纸		
胶水	高粘永久性丙烯酸胶		
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
定量	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	70±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥85	%	GB/T 7974-2002
光泽度	67±5	%	HUNTER 75°
本产品面材经过超级研光处理, 表面光滑, 适合普通的彩色标签印刷.			
胶粘剂			
初粘力	≥14或纸撕裂状态	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥7或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-20℃—+100℃		
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂, 在诸多包装材料上均有优异的表现性能, 适用于食品、药品和日化等行业。不推荐用于小口径、纸箱、弧面、高度弯曲和粗糙的表面贴标, 使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。此胶粘剂符合FDA第175.105项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
底材			
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
本产品适合用于胶版、凹版、柔版多种印刷方式。对于需要满版图文印刷需要调节合理的油墨粘度, 避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能, 适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下, 有效期为1年。超过有效期的产品, 经检验合格仍可使用。			

特别说明:

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同, 在使用之前请测试, 避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准, 冠豪公司保留最终解释权。

地址: 浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编: 314200

电话: 0573-85701995

网址: <http://www.guanhao.com>

E-mail: guanhao@guanhao.com

