

## 不干胶产品技术指标

代号	F3CG3		
名称	85um亮白PE膜/通用膜胶/白格		
面材	85um优质亮白PE膜		
胶水	通用膜胶		
底材	60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
厚度	85 ± 8%	um	GB/T 451.3-2003
白度	≥85	%	GB/T 7974-2002
面材已经过电晕处理，具有优异的柔软性和拉伸性能，加工性能优异，适用于有一定耐挤压要求的化妆品及日化产品标签。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	-5℃		
使用温度	-20℃—+100℃		
本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	60 ± 10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53 ± 10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
经特殊处理过的表面可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及水性油墨适用。在加工中需注意避免过热造成材料变形。为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理，并使用PE专用油墨。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

