

不干胶产品技术指标

代号	FBHG7		
名称	70um珠光膜/高粘永久胶/80g白格		
面材	70um优质珠光膜		
胶水	高粘永久胶		
底材	80g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
厚度	70±10%	um	GB/T 451.3-2003
定量	55±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
光泽度	≥75	%	HUNTER 45°
面材为具有特殊适印性涂层的双向拉伸白色聚丙烯薄膜，具有特殊柔和珠光光泽，加工性能优异。典型应用日化及食品行业标签。印制后的无覆膜标签应尽量避免接触酒精，异丙醇，汽油，甲苯等溶剂，以免造成图案褪色。			
胶粘剂			
初粘力	≥14	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥7	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-20℃ — +100℃		
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，良好的加工性能。不推荐用于不规则表面或经常挤压的瓶体，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
底材			
克重	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	70±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥6.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及水性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。厚底纸具有良好的模切适性和高速贴标性能。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

1. 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
2. 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
3. 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

