

## 不干胶产品技术指标

代号	SR401		
名称	CZ207W热敏纸/可移胶/白格		
面材	CZ207W热敏纸		
胶水	可移除性丙烯酸酯胶		
底材	60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	72±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	73±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥80	%	GB/T 7974-2002
显色光密度	≥1.0		GB/T 28210-2011
本产品采用有热敏涂层的平滑亮白纸，适用于超市价格标签，也适用于中低速条码打印机。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力（典型值）	2~7	N	FTM9, ss
20分钟90°剥离力（典型值）	1~3.5	N/25mm	FTM2, ss
24小时90°剥离力（典型值）	1~3.5		
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-20℃- +70℃		
由于贴标基材与使用环境的差异，贴标一段时间后（一般 3 个月），胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能，或者粘性下降；有的基材可能会与可移除性胶水发生化学反应强烈，建议使用前进行全面测试，不推荐贴曲面的被贴物。			
<b>底材</b>			
克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷、加工及注意事项</b>			
可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性，应避免超过50℃的加工环境。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。用于柔性版印刷时，推荐使用UV或水性油墨及光油。印刷前建议对油墨先行测试。为了保持标签较好的可移除性能，不推荐在超过 70℃环境中应用以及贴标于有机玻璃（PMMA），PVC，PET与PP表面等。对于纸质基材，由于表面差异大，建议事先测试。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为9个月。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

