

不干胶产品技术指标

代号	WR001		
名称	70g/m ² 优质双胶纸/可移胶/白格		
面材	70g/m ² 优质双胶纸		
胶水	可移除性丙烯酸酯胶		
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
定量	70±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	85±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥85	%	GB/T 7974-2002
本产品采用优质双胶纸面材，适合用于作书写、打印等。			
胶粘剂			
初粘力（典型值）	2~7	N	FTM9, ss
20分钟90° 剥离力（典型值）	1~3.5	N/25mm	FTM2, ss
24小时90° 剥离力（典型值）	1~3.5		
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-20℃- +80℃		
由于贴标基材与使用环境的差异，贴标一段时间后（一般 3 个月），胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能，或者粘性下降；有的基材可能会与可移除性胶水发生化学反应强烈，不推荐贴曲面的被贴物，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。			
底材			
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷、加工及注意事项			
本产品适合用于制作各种低光泽度标签，标价标签等。为了保持标签较好的可移除性能，不推荐在超过 70℃ 环境中应用以及贴标于有机玻璃（PMMA），PVC，PET与PP表面等。对于纸质基材，由于表面差异大，建议事先测试。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为9个月。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

