

## 不干胶产品技术指标

代号	F4CG3		
名称	52um透明BOPP膜/通用膜胶/白格		
面材	52um优质透明BOPP膜		
胶水	通用膜胶		
底材	60g/m2白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
厚度	52±10%	um	GB/T 451.3-2003
雾度	≤3	%	GB/T 2410-2008
本产品采用有涂层的透明双向拉伸聚丙烯薄膜。表面带有涂层，防水、抗油、抗化学品性能优良，适合于卫生间产品和化妆品标签。聚丙烯薄膜材质较硬，应注意避免用于不规则及特别柔软的瓶体。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	-5℃		
使用温度	-20℃—+100℃		
本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，主要适用于薄膜“无标签感”透明标签。它在很多的材质上均能表现出良好的初始粘性和最终粘性。适用于日化、个人护理品、医药等领域如瓶标、封口标等，不推荐用于口径小于20mm或高弯曲率的产品标签，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。此胶粘剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及水性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。 需使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转印机的模切和排废。适用于平版式模切，如用滚筒式模切需特别注意。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，冠豪公司保留最终解释权。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

