

## 不干胶产品技术指标

代号	S2770		
名称	SF607热敏纸/高粘永久胶II/白格		
面材	SF607热敏纸		
胶水	高粘永久性丙烯酸胶II		
底材	60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	75±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	80±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥80	%	GB/T 7974-2002
显色光密度	≥1.20	—	GB/T 28210-2011
防水	≥80	%	GB/T 28210-2011
防油	≥80	%	GB/T 28210-2011
防增塑	≥80	%	40℃, 24h
面材表面有良好的抗水、抗油及抗增塑剂的热敏保护涂层,耐刮擦性能、耐候性能优异,具有良好的热敏图像保存性能,不含双酚A,适用于工业条码、物流标签等。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥15或纸撕裂状态	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥7.5或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-20℃—+70℃		
本产品采用加强型高粘永久性丙烯酸类胶粘剂,在诸多包装材料上均有优异的表现性能。此胶粘剂符合FDA第175.105项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性,应避免超过50℃的加工环境。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。用于柔性版印刷时,推荐使用UV或水性油墨及光油。印刷前建议对油墨先行测试。			
<b>储存及保存</b>			
应避免长期暴露在50℃以上环境中或阳光直接照射的情况保存。 在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下,有效期为9个月。超过有效期的产品,经检验合格仍可使用。			

特别说明:

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同,在使用之前请测试,避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准,冠豪公司保留最终解释权。

地址:浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编: 314200

电话: 0573-85701995

网址: <http://www.guanhao.com>

E-mail: [guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

