

不干胶产品技术指标

代号	F0300		
名称	30um透明BOPP膜/GE801/30um透明PET膜		
面材	30um透明BOPP膜		
胶水	GE801		
底材	30um 透明PET膜		
技术指标		单位	方法
面材			
厚度	30±10%	um	GB/T 451.3-2003
雾度	≤3	%	GB/T 2410-2008
本产品为透明双向拉伸聚丙烯薄膜。防水、抗油、抗化学品性能优良，适合于卫生间产品和化妆品标签。聚丙烯薄膜材质较硬，应注意避免用于不规则及特别柔软的瓶体。			
胶粘剂			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，主要适用于薄膜“无标签感”透明标签。它在很多的材质上均能表现出良好的初始粘性和最终粘性			
底材			
厚度	30±10%	um	GB/T 451.3-2003
雾度	≤5.0	%	GB/T 2410-2008
印刷及加工			
<p>为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理，UV油墨及油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。</p> <p>需使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转印机的模切和排废。适用于平版式模切，如用滚筒式模切需特别注意（应根据PET底纸的厚度定制模切刀辊）。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。</p>			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

