

## 不干胶产品技术指标

代号	F1690		
名称	60um亮白BOPP膜/GE801/62g白格		
面材	60um优质亮白BOPP膜		
胶水	GE801		
底材	62g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
厚度	60±10%	um	GB/T 451.3-2003
白度	≥85	%	GB/T 7974-2002
本产品采用经双向拉伸亮白聚丙烯薄膜，其表面有特殊适印性涂层，材质较硬，加工性能优异。典型应用日化及食品行业标签。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。不推荐用于不规则表面或经常挤压的瓶体，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。			
<b>底材</b>			
克重	62±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	55±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。适用UV油墨和油性油墨。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

### 特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

 网址：<http://www.guanhao.com>

 E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)
