

不干胶产品技术指标

代号	F4567		
名称	50um可挤压透明BOPP膜/GE202/62g白格		
面材	50um可挤压透明BOPP膜		
胶水	GE202		
底材	62g/m2白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
厚度	50±10%	um	GB/T 451.3-2003
本产品采用特殊工艺拉伸的透明聚丙烯薄膜。烫金性能及效果优异。表面防水、抗油、抗化学品性能优良，面材柔软，适合贴在可弹性变形的、需挤压的瓶体上。主要用于外观品质较高的日化、化妆品标签。			
胶粘剂			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
90° 剥离力 (24h)	≥6	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，主要适用于薄膜“无标签感”透明标签。它在很多的材质上均能表现出良好的初始粘性和最终粘性。使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。			
底材			
克重	62±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	55±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式，UV油墨和油性油墨适用。为确保印刷油墨最佳的润湿性和牢度，推荐联机电晕印刷，应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。 为保证模切顺利，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，可用于高速轮转印机的模切和排废。适用于平版式模切。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

