

不干胶产品技术指标

代号	F7789		
名称	75um合成纸/GE202/80g白格		
面材	75um优质合成纸（亚白BOPP膜）		
胶水	GE202		
底材	80g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
厚度	75±10%	um	GB/T 451.3-2003
雾度	≥92	%	GB/T 7974-2002
本产品面材表面有特殊适印性涂层，既有类似纸张的印刷适性，又有类似BOPP薄膜的物理特点，推荐一般的彩色印刷及色带打印，不推荐用于满版实地印刷。			
胶粘剂			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90° 剥离力（20min）	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，主要适用于薄膜“无标签感”透明标签。它在很多的材质上均能表现出良好的初始粘性和最终粘性。适用于日化、个人护理品、医药等领域如瓶标、封口标等，不推荐用于口径小于20mm或高弯曲率的产品标签，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。			
底材			
克重	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	70±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥6.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。 需使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转印机的模切和排废。适用于平版式模切，如用滚筒式模切需特别注意。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。厚底纸具有良好的模切适性和高速贴标性能。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

 网址：<http://www.guanhao.com>

 E-mail：guanhao@guanhao.com
