

不干胶产品技术指标

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 代号 | FL681 | | |
| 名称 | 50um亮银BOPP膜（里镀）/GE801/62g白格 | | |
| 面材 | 50um优质亮银BOPP膜（里镀） | | |
| 胶水 | GE801 | | |
| 底材 | 62g/m ² 白色格拉辛纸 | | |
| 技术指标 | | 单位 | 方法 |
| 面材 | | | |
| 厚度 | 50±10% | um | GB/T 451.3-2003 |
| 定量 | 45±10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 |
| 面材采用具有特殊适印性涂层高金属光泽的聚丙烯薄膜，加工性能优异。典型应用如日化用品、个人卫生用品以及促销标签。由于面材较硬，不适合贴于不规则曲面以及特别柔软的瓶子。 | | | |
| 胶粘剂 | | | |
| 初粘力 | ≥8 | N | FTM9, ss |
| 90° 剥离力（20min） | ≥4.5 | N/25mm | FTM2, ss |
| 最低标贴温度 | 10℃ | | |
| 使用温度 | -10℃—+80℃ | | |
| 本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，良好的加工性能。不推荐用于有重复黏贴要求的场合，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。 | | | |
| 底材 | | | |
| 克重 | 62±10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度 | 55±10% | um | GB/T 451.3-2003 |
| 纵向抗张强度 | ≥5.0 | kN/m | GB/T 12914-1991 |
| 印刷及加工 | | | |
| 经特殊处理的涂层表面，具有极佳的印刷性能，且挺性好，易出标。可用于凸版、UV平板等多种印刷方式。UV油墨、油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。 | | | |
| 储存及保存 | | | |
| 在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。 | | | |

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

