

不干胶产品技术指标

代号	FL678		
名称	50um亮银BOPP膜（里镀）/GE801/白格		
面材	50um优质亮银BOPP膜（里镀）		
胶水	GE801		
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
厚度	50±10%	um	GB/T 451.3-2003
定量	45±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
面材采用具有特殊适印性涂层高金属光泽的聚丙烯薄膜，加工性能优异。典型应用如日化用品、个人卫生用品以及促销标签。由于面材较硬，不适合贴于不规则曲面以及特别柔软的瓶子。			
胶粘剂			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90° 剥离力（20min）	≥4.5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，良好的加工性能。不推荐用于有重复黏贴要求的场合，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。			
底材			
克重	80±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	70±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥6.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
经特殊处理的涂层表面，具有极佳的印刷性能，且挺性好，易出标。可用于凸版、UV平板等多种印刷方式。UV油墨、油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

