

不干胶产品技术指标

代号	S8CG3	
名称	95um热敏膜/GE801/60g白格	
面材	95um热敏膜	
胶水	GE801	
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸	
技术指标		单位
面材		
厚度	95±10%	μ m
显色光密度	≥1.2	
防水	≥80	%
防油	≥80	%
防酒精	≥70	%
本产品采用具有防水、防油、防酒精性能的膜基热敏作面材，耐高浓度酒精，耐撕裂含荧光增白剂，适用于航空或铁路行李标签、高品质物流标签等。		
胶粘剂		
初粘力	≥8	N
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm
最低标贴温度	10℃	
使用温度	-10℃—+70℃	
本产品采用高粘永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。		
底材		
克重	60±10%	g/m ²
厚度	53±10%	um
纵向抗张强度	≥5	kN/m

印刷及加工

可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性，应避免超过50℃的加工。含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。用于柔性版印刷时，建议使用对油墨先行测试。

储存及保存

应避免长期暴露在50℃以上环境中或阳光直接照射的情况保存。在温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。

特别说明：

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

修订日期 2022-06-27

方法
GB/T 451.3-2003
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
GB/T 28210-2011
, 耐摩擦, 不含双酚A, 不
FTM9, ss
FTM2, ss
GB/T 451.2-2002
GB/T 451.3-2003
GB/T 12914-1991

环境。
用UV油墨及光油。印刷前

湿度 $50 \pm 5\%$ 的情况下，有

担保。

另行通知。

