

不干胶产品技术指标

代号	A5120		
名称	65g白色耐水铜版纸/GE102/白格		
面材	65g/m ² 白色耐水铜版纸		
胶水	GE102		
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
定量	65±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	63±10%	μm	GB/T 451.3-2003
本产品面材耐湿能力强，荧光增白剂含量低，环保健康，符合可持续性发展理念。适用于啤酒、饮料等食品饮料应用。			
胶粘剂			
初粘力	≥15或纸撕裂状态	N	FTM9, ss
90°剥离力（20min）	≥7.5或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用高粘永久型丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。不推荐用于高速贴标及小口径、弧面、高度弯曲和粗糙的表面贴标，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
底材			
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
本产品底材符合FSC认证，FSC认证编号：BV-COC-149334/BV-CW-149334			
印刷及加工			
本产品适合用于胶版、凹版、柔版多种印刷方式但不能用于精美图片印刷及满版实地印刷。应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。



地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com> E-mail：guanhao@guanhao.com