

## 不干胶产品技术指标

代号	C1238		
名称	80g优质铜版纸/全候型胶/白格		
面材	80g/m <sup>2</sup> 优质铜版纸		
胶水	全天候型丙烯酸胶		
底材	60g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	80±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	88±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥87	%	GB/T 7974-2002
光泽度	82±10	%	HUNTER 75°
本产品采用具有抛光涂层的高光高白度镜面铜版纸面材，吸墨性良好，适合各种高品质彩色标签印刷。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥10	N	FTM9, ss
90°剥离力（20min）	≥6	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	-10℃		
使用温度	-30℃—+70℃		
本产品采用全天候型胶水，低温条件下初粘性能和最终粘性较好，在诸多包装材料上均有优异的表现性能，推荐用于低温冷冻环境。可用于食品、药品及机油桶等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	60±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
本产品适合用于胶版、凹版、凸版、柔版、丝网等多种印刷方式。应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。适合卷到卷加工机自动贴标方式。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com> E-mail: [guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

