

## 不干胶产品技术指标

代号	L6671		
名称	70g高白优质激光打印纸/GE801/80g白CCK		
面材	70g/m <sup>2</sup> 高白优质激光打印纸		
胶水	GE801		
底材	80g/m <sup>2</sup> 白色CCK底纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	70±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	85±10%	μm	GB/T 451.3-2002
白度	≥85	%	GB/T 7974-2002
本产品采用优质激光打印纸，适合用于作书写、激光打印等。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90°剥离力（20min）	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃—+80℃		
本产品采用为A4纸设计的通用永久型丙烯酸类胶粘剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的模切和排废性能，能经受激光打印机的高温而不溢胶。可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	80±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	80±10%	um	GB/T 451.3-2002
纵向抗张强度	≥5.4	kN/m	GB/T 12914-2018
<b>印刷及加工</b>			
本产品专为激光打印设计，材料平整度较好，面材具有良好的吸墨性，CCK厚底纸具有良好的模切性能，推荐用于单张纸的彩色印刷及喷墨打印，同时也适合制作各种低光泽度标签，标价标签和电脑打印标签等。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号      邮编：314200      电话：0573-85701995



网址: <http://www.guanhao.com>

E-mail: [guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

