

## 不干胶产品技术指标

代号	C2369		
名称	80g镜面铜版纸/通用型热熔胶/90g黄PEK		
面材	80g/m <sup>2</sup> 镜面铜版纸		
胶水	通用型热熔胶		
底材	90g/m <sup>2</sup> 黄色PEK		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	80±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	78±10%	μm	GB/T 451.3-2003
白度	≥75	%	GB/T 7974-2002
光泽度	≥85	%	HUNTER 75°
本产品面材经过研光处理，表面光滑，光泽度高，可适用于大部分的普通印刷方式及碳带打印。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥15	N	FTM9, ss
90°剥离力(20min)	≥7或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-15℃~65℃		
本产品采用通用型热熔胶，具有较高的初粘性，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。 <b>不适合在PVC表面上应用，不推荐小口径及不规则表面或经常挤压的瓶体，使用前须在最终使用环境下进行全面的贴标测试。</b>			
<b>底材</b>			
克重	90±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	105±10%	μm	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥3.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
本产品适用于胶版、凹版、柔版多种印刷方式，可在使用前做相应的印刷测试。应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。适合烫金。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：[guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

