

产品技术指标
Technical Specifications of Labelstock

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|
| 代号 Product Code | W150KC | | |
| 产品结构 Label construction | 70g 优质双胶纸/GE101/58g 白 CCK 70gsm High-quality Woodfree paper/GE101/58gsm White CCK | | |
| 面材 Facestock | 70g/m ² 优质双胶纸 70gsm High-quality Offset Paper | | |
| 胶水 Adhesive | GE101 | | |
| 底材 Liner | 58g/m ² 白色 CCK 离型纸 58g/m ² White CCK Release Paper | | |
| 技术指标 Items | Specifications | 单位 Unit | 方法 Test Method |
| 面材 Facestock | | | |
| 定量 Basis Weight | 70±10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度 Caliper | 85±10% | μm | GB/T 451.3-2003 |
| 白度 Brightness | ≥85 | % | GB/T 7974-2002 |
| <p>本产品采用优质双胶纸面材，具有很好的吸墨性，可用于一般的彩色印刷及喷墨打印。</p> <p>With high-quality offset paper as the face stock, it has excellent ink absorption. Applicable for normal color and inkjet printing.</p> | | | |
| 胶粘剂 Adhesive | | | |
| 初粘力 'Loop' Tack | ≥13 或纸撕裂状态 ≥13 or PT | N/25mm | FTM9, ss |
| 90° 剥离力 (20min) Peel Adhesion (90°) | ≥6 或纸撕裂状态 ≥6 or PT | N/25mm | FTM2, ss |
| 最低标贴温度 Minimum Application Temp. | 10℃ | | |
| 使用温度 Service Temp. | -10℃ — +85℃ | | |

本产品采用高粘永久型丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

This product uses general hot melt adhesive, the initial viscosity and the final stickiness are high, it has excellent performance on various packing materials.

| 底材 Liner | | | |
|--|--------|------|-----------------|
| 克重 Basic Weight | 58±10% | gsm | GB/T 451.2-2002 |
| 厚度 Caliper | 62±10% | μm | GB/T 451.3-2003 |
| 纵向抗张强度 Tensile Strength (MD) | ≥ 3.0 | kN/m | GB/T 12914-2018 |
| 印刷及加工 Printing & Converting | | | |
| ◇ 本产品适合用于制作各种低光泽度标签，标价标签等。 This product is suitable for making various low gloss labels, price labels, etc. ◇ 优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。 Extremely good performance on processing. Applicable for rotary and plate process. ◇ 主要适用于卷到卷的标签加工。 Mainly suitable for roll to roll label processing | | | |
| Storage & Preservation | | | |
| ◇ 在温度 23±2℃、相对湿度 50±5% 的情况下，有效期为 1 年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。 One year when stored at 23±2℃ and 50±5% RH. If test qualified, the label can continually been used after shelf life. | | | |

特别说明 (Note) :

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
All relative materials' description, technical specification and usage recommendation are based upon tests believed to be reliable but do not represent a guarantee.
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
Test before production to avoid potential risks, due to various operating environment and processing conditions.
- 技术文件以冠豪现行条款为准,本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。
Guanhao reserves the right to interpret latest terms to the technical documents.

